PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-237092

(43) Date of publication of application: 25.08.1992

(51) Int.CI.

G09G 3/36

GO2F 1/133

GO2F 1/1343

G03B 33/12

HO4N 5/74

(21)Application number: 03-005031

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22) Date of filing:


21.01.1991

(72)Inventor:

TAKAHARA HIROSHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND LIQUID CRYSTAL PROJECTION TYPE TELEVISION USING THE SAME (57) Abstract:

PURPOSE: To offer the liquid crystal display device which generates no optical absence at the peripheral part of a picture element electrode without forming a black matrix. CONSTITUTION: The picture element electrode 14 and source signal lines 11a and 11b are formed one over another. The picture element electrode 14 is formed of ITO and the picture element electrode 14 and source signal lines 11a and 11b are separated electrically by an insulating film. Parasitic capacity generated by laminating the picture element electrode 14 and source signal line is canceled by applying signals which have the mutually reverse polarities to the adjacent source signal lines.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-237092

(43)公開日 平成4年(1992)8月25日

G 0 9 G 3/36 7926-5G G 0 2 F 1/133 5 5 0 7820-2K 1/1343 9018-2K 1/136 5 0 0 9018-2K G 0 3 B 33/12 7316-2K 審査請求 未請求 請求項の数11(全 13 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平3-5031 (71)出願人 00005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内						
G 0 2 F 1/133 5 5 0 7820-2K 1/1343 9018-2K 1/136 5 0 0 9018-2K G 0 3 B 33/12 7316-2K 審査請求 未請求 請求項の数11(全 13 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平3-5031 (71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 高原 博司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内	(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
1/1343 9018-2K 1/136 500 9018-2K G03B 33/12 7316-2K 審査請求 未請求 請求項の数11(全 13 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平3-5031 (71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内	G09G	3/36		7926-5G		
1/136 500 9018-2K G03B 33/12 7316-2K 審査請求 未請求 請求項の数11(全 13 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平3-5031 (71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 高原 博司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内	G02F	1/133	550	7820-2K		•
G 0 3 B 33/12 7316-2K 審査請求 未請求 請求項の数11(全 13 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平3-5031 (71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (22)出願日 平成3年(1991) 1 月21日 (72)発明者 高原 博司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内		1/1343		9018-2K		
審査請求 未請求 請求項の数11(全 13 頁) 最終頁に続く (21)出願番号 特願平3-5031 (71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 高原 博司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内		1/136	500	9018-2K		
(21)出願番号 特顯平3-5031 (71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 高原 博司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内	G03B	33/12		7316-2K		
松下電器産業株式会社 (22)出顧日 平成3年(1991)1月21日 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 高原 博司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内					審査請求未記	請求 請求項の数11(全 13 頁) 最終頁に続く
(22)出願日 平成3年(1991)1月21日 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 高原 博司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内	(21)出願番号	*	特顧平3-5031		(71)出願	人 000005821
(72)発明者 高原 博司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内						松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内	(22)出顧日		平成3年(1991)1	月21日		大阪府門真市大字門真1006番地
産業株式会社内	•			•	(72) 発明	者 高原 博司
						大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)						産業株式会社内
					(74)代理	人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)
			•			•
					1	•


(54) 【発明の名称】 液晶表示装置およびそれを用いた液晶投写型テレビ

(57)【要約】

【目的】 プラックマトリクスを形成せずとも、画素電極周辺部の光ぬけが発生しない液晶表示装置を提供する。

【構成】 画素電極14とソース信号線11aおよび11bとを重ねて形成する。画素電極14はITOで形成され、画素電極14とソース信号線11a,11bは絶縁膜で電気的に分離する。画素電極14とソース信号線と重ねることにより発生する寄生容量は、隣接したソース信号線に互いに逆極性の信号を印加することにより打ち消す。

/A.//h --- ソース 作号 報 /A.//h --- ゲート 信号 棒 ガーアド T 形成 位 国 /4 --- 過 条 電 種



【特許請求の範囲】

【請求項1】 スイッチング索子が形成された基板上の 第1の信号線と前記第1の信号線に隣接した第2の信号 線上に絶縁物質からなる薄膜が形成され、かつ前記スイ ッチング素子に接続された光透過性を有する面素電極の 一端が、前記第1の信号線の右端から左端の範囲と前記 第2の信号線の左端から右端の範囲のうち少なくとも一 方の上層の絶縁物からなる薄膜上に形成されていること を特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 スイッチング素子が形成された基板上の 10 第1の信号線と前配第1の信号線に隣接した第2の信号 線上に絶縁物質からなる薄膜が形成され、かつ第1と第 2のスイッチング素子が接続された光透過性を有する画 素電極の一端が、前配第1の信号線の右端から左端の範 囲と前配第2の信号線の左端から右端の範囲のうち少な くとも一方の上層の絶縁物からなる薄膜上に形成されて おり、前配第1のスイッチング素子の一端子が前配第1 の信号線に接続され、かつ、前配第2のスイッチング素 子の一端子が前記第2の信号線に接続されていることを 特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】 第1および第2の信号線は映像信号を供 給するソース信号線であることを特徴とする請求項1ま たは請求項2に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 液晶表示装置は高分子分散液晶を用いた 液晶表示装置であることを特徴とする請求項1または請 求項2に配載の液晶表示装置。

【請求項5】 第1の信号線と第2の信号線には互いに 逆極性の信号が印加されることを特徴とする請求項1ま たは請求項2に記載の液晶表示装置。

具備しないことを特徴とする請求項1または請求項2に 記載の液晶表示装置。

【請求項7】 絶縁物質からなる蕁膜の膜厚は500オ ングストローム以上であることを特徴とする請求項1ま たは請求項2に記載の液晶表示装置。

【請求項8】 請求項1または請求項2のいずれかに記 載の液晶表示装置と、光発生手段と、前記光発生手段が 発生した光を前配液晶表示装置に導く第1の光学要素部 品と、前記液晶表示装置で変調された光を投映する第2 の光学要素部品とを具備することを特徴とする液晶投写 40 型テレビ。

【請求項9】 光発生手段が発生する光は色フィルタで 青色光,緑色光および赤色光の3つの所定範囲の波長の 光に分離され、かつ、前記3つの所定範囲の波長の光に 対して少なくとも1つの液晶パネルが配置されているこ とを特徴とする請求項8記載の液晶投写型テレビ。

【請求項10】 色フィルタはダイクロイックミラーで あることを特徴とする請求項9記載の液晶投写型テレ Ľ.

【請求項11】 青色光を変調する液晶パネルの光学像 50

と、緑色光を変調する液晶パネルの光学像と、赤色光を 変調する液晶パネルの光学像とが光学要素部品により、 スクリーンの同一位置に投映されることを特徴とする請 求項9記載の液晶投型テレビ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は主として小型の液晶パネ ルに表示された画像をスクリーン上に拡大投映する投写 型テレビ(以後、液晶投写型テレビと呼ぶ)および前記 液晶投写型テレビに用いる液晶表示装置に関するもので ある。・

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は軽量、薄型など数多くの 特徴を有するため、研究開発が盛んであるが大画面化が 困難であるなどの問題点も多い。そこで近年、小型の液 晶パネルの表示画像を投写レンズなどにより拡大投映 し、大画面の表示画像を得る液晶投写型テレビがにわか に注目をあつめてきている。

【0003】現在、商品化されている液晶投写型テレビ 20 には液晶の施光特性を利用したツイストネマステック液 晶表示装置(以後、TN液晶表示装置と呼ぶ)が用いら れている。

【0004】まず、一般的な液晶表示装置について説明 する。(図9)は液晶表示装置の平面図である。(図 9) において、93はスイッチング素子としての薄膜ト ランジスタ (以後、TFTと呼ぶ) などが形成されたガ ラス基板(以後、アレイ基板と呼ぶ)、94はITOな どからなる透明電極が形成された基板(以後、対向基板 と呼ぶ)、91はアレイ基板93上のゲート信号線に接 【臍求項6】 液晶表示装置はブラックマトリックスを 30 続されたTFTのオン・オフを制御する信号を印加する ドライブIC(以後、ゲートドライブICと呼ぶ)、9 2はアレイ基板93上のソース信号線にデータ信号を印 加するためのドライプIC(以後、ソースドライプIC と呼ぶ)、95は偏光フィルム、96は封止樹脂であ る。また、(図10)は液晶パネルを構成するアレイ基 板93の画像表示部の等価回路図である。 (図10) に おいて、101はゲートドライブ回路、102はソース ドライブ回路、G1~G はゲート信号線、S1~S はソ ース信号線、103はTFT、104は付加容量、10 5は表示素子としての液晶である。

> 【0005】液晶パネルの動作としては、ゲートドライ ブ回路101はゲート信号線G1~G に対し順次オン電 圧を印加する。それと同期してソースドライブ回路10 2はソース信号線S1~S にそれぞれの画素に印加する 電圧を出力する。各表示素子105には液晶を所定の透 過量にする電圧が印加され保持される。この電圧は次の 周期で各TFTが再びオン状態になるまで保持される。 前述の動作が繰り返されることにより光は変調され、画 **像が表示される。**

【0006】以下、従来の液晶表示装置について説明す

る。(図11)は従来の液晶表示装置の表示領域の平面図である。(図11)において、111a,111bはソース信号線、112a,112bはゲート信号線、113は画素電極、114はTFT形成位置である。また、(図12)は(図11)のB-B 線での断面図である。(図12)において、125はITOからなる対向電極、124はTN液晶、122はTFTおよび信号線などが形成されたアレイ基板、121は対向基板、123はブラックマトリックス(以後、BMと呼ぶ)である。(図11)および(図12)から明らかなように、従来の液晶パネルは画素ごとに画素電極113に印加する信号を制御するためTFTが形成されており、対向基板121にはTFTおよび信号線上の液晶が表示とは関係がない動きを行う現象(以後、光もれと呼ぶ)をみえなくするためにBM123が形成されている。

【0007】また、対向基板121とアレイ基板122間は通常 $4\sim6\mu$ mの間隔で配置され、液晶パネルの周辺部は封止樹脂96で封止され、この間隔にTN液晶が注入された構造となっている。また、画素電板113はゲート信号線112a, 112bとは所定間隔あけて形成されている。この間隔は、アレイ基板の作製時のマスクあわせ精度のため生じる。なお(図13)は(図11)の等価回路図である。

【0008】(図14)にTN液晶表示装置の動作説明図を示す。(図14)において、141,142は偏光板、143は偏光方向、144は透明電極(以後、ITOと呼ぶ)、145は液晶分子、146は信号源、147はスイッチである。(図14)に示すように、オフ状態では入射偏光が90度回転し、オン状態では回転せずに透過する。したがって、2枚の偏光板141,142の偏光方向が直交していれば、オフ状態では光が透過、オン状態では遮断される。ただし、偏光方向が互いに平行であればこの逆になる。以上のようにTN液晶パネルは光を変調し画像を表示する。

【0009】以下、従来の液晶投写型テレビについて図面を参照しながら説明する。(図15)は従来の液晶投写型テレビの構成図である。(図15)において、151は集光光学系、152は赤外線を透過させる赤外線カットミラー、153aは青色光反射ダイクロイックミラー(以後、BDMと呼ぶ)、153bは緑色光反射ダイクロイックミラー(以後、GDMと呼ぶ)、153cは赤色光反射ダイクロイックミラー(以後、RDMと呼ぶ)、154a,154b,155a,155b,155cは透過型のTN液晶表示装置、157a,157b,157cは投写レンズ系である。なお、投写レンズ系は差しさわりがない時は総称して投写レンズと呼ぶ。また、説明に不要な構成物、たとえばフィールドレンズなどは図面から省略している。

[0010]以下、従来の液晶投写型テレビの動作について(図15)を参照しながら説明する。まず集光光学系151から出射された白色光はBDM153aにより青色光(以後、B光と呼ぶ)が反射され、このB光は偏光板154aに入射される。BDM153aを透過した光はGDM153bにより緑色光(以後、G光と呼ぶ)が反射され偏光板154bに、また、RDM153cにより赤色光(以後、R光と呼ぶ)が反射され偏光板154cに入射される。偏光板では各色光の縦波成分または横波成分の一方の光のみを透過させ、光の偏光方向をそろえて各液晶表示装置155a,155b,155cに

[0011] この際、50%以上の光は前記偏光板で吸収され、透過光の明るさは最大でも半分以下となってしまう。各液晶表示装置は映像信号により前配透過光を変調する。変調された光はその変調度合のより各偏光板156a,156b,156cを透過し、各投写レンズ系157a,157b,157cに入射して、このレンズによりスクリーン(図示せず)に拡大投映される。

0 [0012]

照射させる。

【発明が解決しようとする課題】上述した説明からも明らかなように、TN液晶表示装置を用いた液晶投写型テレビでは液晶表示装置に直線偏光を入射させる必要があるため、偏光板を前記表示装置の前後に配置する必要がある。そのため、前記偏光板により光が損失してしまう。したがって、スクリーンに拡大投映した際、低い画面輝度しか得られないという課題がある。そこで、本発明の液晶表示装置および液晶投写型テレビでは高分子分散液晶を用いている。高分子分散液晶には、液晶と高分子の分散状態によって、大きく2つのタイプに分けられる。

【0013】1つは、水滴状の液晶が高分子中に分散しているタイプである。液晶は、高分子中に不連続な状態で存在する。以後、このような液晶をPDLCと呼び、また、前記液晶を用いた液晶パネルをPD液晶表示装置と呼ぶ。もう1つは、液晶層に高分子のネットワークを張り巡らせたような構造を採るタイプである。ちょうどスポンジに液晶を含ませたような格好になる。液晶は、水滴状とならず連続に存在する。以後、このような液晶をPNLCと呼び、また、前記液晶を用いた液晶表示装置をPN液晶表示装置と呼ぶ。この2種類の液晶表示装置で画像を表示するためには光の散乱・透過を制御することにより行なう。

【0014】PDLCは、液晶が配向している方向で屈 折率が異なる性質を利用する。電圧を印加していない状態では、それぞれの水滴状液晶は不規則な方向に配向している。この状態では、高分子と液晶に屈折率の差が生じ、入射光は散乱する。ここで電圧を印加すると液晶の配向方向がそろう。液晶が一定方向に配向したときの屈 50 折率をあらかじめ高分子の屈折率と合わせておくと、入 射光は散乱せずに透過する。これに対して、PNLCは 液晶分子の配向の不規則さそのものを使う。不規則な配 向状態、つまり電圧を印加していない状態では入射した 光は散乱する。一方、電圧を印加し配列状態を規則的に すると光は透過する。

【0015】なお、前述のPDLCおよびPNLCの液晶の動きの説明はあくまでもモデル的な考え方である。本発明はPD液晶表示装置とPN液晶表示装のうち一方に限定するものではないが、説明を容易にするためPD液晶表示装置を例にあげて説明する。また、PDLCお 10よびPNLCを総称して高分子分散液晶と呼び、PD液晶表示装置およびPN液晶表示装置を総称して高分子分散液晶表示装置と呼ぶ。また、高分子分散液晶表示装置に注入する液晶を含有する液体を総称して液晶溶液または樹脂と呼び、前配液晶溶液の樹脂成分が重合硬化した状態をポリマーと呼ぶ。

【0016】まず、高分子分散液晶の動作について(図16(a)(b))を用いて簡単に述べる。(図16(a)(b))は高分子分散液晶表示装置の動作の説明図である。(図16(a)(b))において、161は20アレイ基板、162は画素電極、163は対向電極、164は水滴状液晶、165はポリマー、166は対向基板である。画素電極162にはTFT等が接続され、TFTのオン・オフにより画素電極に電圧が印加されて、画素電極上の液晶配向方向を可変させて光を変調する。

【0017】(図16(a))に示すように電圧を印加していない状態では、それぞれの水滴状液晶164は不規則な方向に配向している。この状態ではポリマー165と液晶とに屈折率差が生じ入射光は散乱する。ここで(図16(b))に示すように画素電極に電圧を印加す30ると液晶の方向がそろう。液晶が一定方向に配向したときの屈折率をあらかじめポリマーの屈折率と合わせておくと、入射光は散乱せずにアレイ基板161より出射する。

【0018】以上のように、高分子分散液晶表示装置は 偏光板を用いないため、光利用効率が高く、非常に高輝 度の表示画像が得られる。しかし、液晶表示装置として 用いようとすると以下の課題がある。水滴状液晶は液晶 溶液に紫外線を照射し、樹脂成分を重合させてポリマー 化し、液晶とポリマーとの相分離を行なわせて作製す 40 る。そのため、従来のTN液晶表示装置のようにBMが 対向基板に形成されていると、重合させる際、紫外線が BNにより遮光され、BMの下層の液晶溶液が重合反応 しない。そのため、高分子分散液晶表示装置はBMを形 成することができない。

【0019】しかし、従来の液晶パネルで説明したように、TFTおよび特にソース信号線上とその近傍の液晶は、表示とは関係なく配向・非配向の動作を行い光を変調する。BMは前記変調光を視覚的に見えなくする重要な役割がある。したがって、BMがないとソース信号線 50

5

にはたえず信号が印加されているから、前記信号線の近傍、つまり画案電極とソース信号線間のギャップ間に光 もれが発生する。この光抜けは、コントラストを大幅に 低下させ、また表示画像の品位を劣化させる。

[0020]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するため、第1の本発明の液晶表示装置は、ソース信号線上に絶縁膜を形成し、画素電極の一部を前記絶縁膜上にかかるように形成したものである。また、第2の本発明の液晶表示装置は、1画素に対し2つのTFTを形成し、2つのTFTの一端子は相異なるソース信号線に接続されたものであり、また、前記画素電極が第1の本発明の液晶表示装置と同様にソース信号線上の絶縁膜にかかるように形成したものである。なお、隣接したソース信号線には互いに逆極性の信号を印加する。

【0021】本発明の液晶投写型テレビは第1または第2の本発明の液晶表示装置を用いて構成したものであり、また、緑光変調用の液晶表示装置に印加する映像信号の極性を赤および背光変調用の液晶表示装置に印加する映像信号の極性と逆極性で駆動する。また、投写光学系としては、シュリーレン光学系を用い、散乱光を遮光し、平行光をスクリーンに投写することにより、高輝度・高コントラストの画像表示を実現できるものである。 【0022】

【作用】本発明の液晶表示装置は國素電極とソース信号線とを重ねて形成しているので、BMを形成しておらずとも國素電極とソース信号線間の光もれはなくなる。しかし、國素電極とソース信号線とを重ねることにより寄生容量が発生するが、隣接したソース信号線間に逆極性の信号を印加することにより、寄生容量を打ち消す。

[0023]

【実施例】以下、図面を参照しながら、第1の本発明の液晶表示装置について説明する。(図1)は第1の本発明の一実施例における液晶表示装置の一面素の平面図である。また、(図3)は(図1)のA-A 線での断面図である。なお、各図面は理解を容易にするために説明に不要な箇所は省略しており、モデル的に描いている。以上のことは以下の図面に対しても同様である。さらに、(図2)は(図1)の等価回路図である。(図1)(図2)および(図3)において、11a,11bはソース信号線、12a,12bはゲート信号線、13はTFT形成位置、14はITOなどからなる画素電極、35はITOからなる対向電極、31は対向基板、32はソース信号線およびTFTなどが形成されたアレイ基板、33は絶縁膜である。

【0024】通常、材質としてはS N , S O2または T O などが既当し、また、その膜厚としては、0.0 $5\,\mu$ m以上に形成される。さらに、その膜厚としていは 0.2 μ m以上あることが好ましく、ピンホール発生に より、画素電極 14 とソース信号線が短絡しないように

形成する。また、一画素の大きさとしては $20 \mu m \sim 1$ $00 \mu m$ また、ソース信号線の線幅は $3 \mu m \sim 15 \mu m$ 程度である。なお、画素電極14の下層部に位置する絶 緑膜 33 は形成しなくてもよい。(図 2)に示す 22 a, 22 b は画素電極とソース信号線とを重ねて形成したことによる寄生容量を示している。

【0025】本発明の液晶表示装置に用いる基板の形成方法そしては、ガラス基板上にソース・ゲート信号線等の信号線およびTFTを形成後、前配基板上に絶縁膜33を蒸着する。次に画素電極14のためにITO薄膜を10 前配絶縁膜上に形成し、このITO薄膜のパターニングを行なって完成する。この際、画素電極14とTFTのドレイン端子を接続するようにパターニングする。ここまで、作製された基板をアレイ基板と呼ぶ。

 $\{0026\}$ 次に、前述のように形成されたアレイ基板を用いて液晶パネルに組み立てる方法について説明する。液晶パネルの組立方法としては、前に説明したアレイ基根 32 の周辺部にファイバーが含有された封止樹脂を液晶の注入口を残して塗布し、一方、対向基板 21 には所定の液晶層の膜厚を得るためのビーズを散布する。ビーズ径として 5μ m~ 20μ mが好ましく、中でも 10μ m~ 15μ mが最も好ましい。前に述べたファイバー径は前記ビーズ径に適合する径のものが用いられる。

【0027】次に対向基板31にアレイ基板32を位置 決めし、貼り合わせる。その後加熱して封止樹脂を硬化 させる。次に前記貼り合わせたパネルを真空室にいれ、 基板31と32間を真空状態にする。その後、注入口を 液晶溶液にひたしたのち、真空室の真空をやぶる。する と液晶溶液は注入口より前配基板内に注入される。液晶 溶液の液晶材料としてはネマチック液晶、スメクチック 30 液晶、コレステリック液晶が好ましく、単一もしくは2 種類以上の液晶性化合物や液晶性化合物以外の物質も含 んだ混合物であっても良い。なお、先に述べた液晶材料 のうちシアンピフェニル系のネマスチック液晶が最も好 ましい。樹脂材料としては透明なポリマーが好ましく、 熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂のいずれで あっても良いが、先に述べたように製造工程の容易さ、 液晶相との分離等の点より紫外線硬化タイプの樹脂を用 いるのが好ましい。

【0028】具体的な例として紫外線硬化性アクリル系 40 樹脂が例示され、特に紫外線照射によって重合硬化するアクリルモノマー、アクリルオリゴマーを含有するものが好ましい。また、紫外線を照射することによって樹脂のみ重合反応を起こしてポリマーとなり、液晶のみ相分離する。この際、樹脂分と比較して液晶の量が少ない場合には独立した粒子状の水滴状液晶が形成されるし、一方液晶の量が多い場合は、樹脂マトリクスが液晶材料中に粒子状、またはネットワーク状に存在し、液晶が連続層を成すように形成される。この際に水滴状液晶の粒子径、もしくはポリマーネットワークの孔径がある程度均 50

ーで、かつ大きさとしては0. $1 \mu m$ 〜数 μm の範囲でなければ入射光の分散性能力が悪く、コントラストが上がらない。この為にも紫外線硬化樹脂のように短時間で硬化が終了しうる材料でなければならない。また、液晶材料と樹脂材料の配合比は $9:1\sim1:9$ であり、中で

も2:1~1:2の範囲が好ましい。

【0029】次に前述のように作製された本発明の液晶 表示装置の液晶パネルの駆動回路および駆動方法について説明する。(図17)は駆動回路の説明図である。)(図17)において、171は入力されたビデオ信号を液晶パネルの電気光学的特性範囲に適合するように増幅するアンプであり、通常、高分子分散液晶パネルは立ちあがり電圧が 1.5~2.0 Vであるからこの範囲に適合するように映像信号のペデスタルレベルおよび振幅の範囲となるように増幅される。次に利得調整されたビデオ信号は位相分割回路172に入力される。位相分割回路172は入力されたビデオ信号の正極性と負極性の2つのビデオ信号を出力する。

0 【0030】次に位相分割回路172から出力される2 つの正負のビデオ信号は出力切り換え回路173に入力 される。出力切り換え回路173はフィールドごとに極 性を反転させたビデオ信号を出力し、このビデオ信号を ソースドライブIC175に出力する。このようにフィ ールドごとに極性を反転させるのは、液晶に交流電圧が 印加されるようにし、液晶の劣化を防止するためであ る。ソースドライブIC175はドライブ制御回路17 7からの制御信号により、ビデオ信号のレベルシフト・ A/D変換などを行ない、ゲートドライブIC176と の 同期をとって液晶パネル174に印加する。

【0031】次に駆動方法について説明する。先にも述べたように、液晶パネル174にはフィールドごとに極性を反転させた信号を印加する。それに加えて隣接したソース信号線には互いに逆極性の信号を印加する。この逆極性とは、ある時刻に第1のソース信号線に正極性の信号が印加されておれば、第1のソース信号線に隣接した第2のソース信号線には負極性の信号が印加されていることを意味する。当然のことながら、第1と第2のソース信号線に印加される信号は極性が異なるだけでなく、表示画像によって映像信号の振幅値は異なる。

[0032] その時の状態を(図18(a)(b))に示す。(図18(a)(b))において、1つの四角形は1 画素を意味し、+表示は正極性の電圧を保持していることを、また-表示は負極性の電圧を保持していることを示している。(図18(a))の状態をある時刻つまりあるフィールドでの駆動状態とすると、1フィールド後の駆動状態は(図18(b))のごとくなる。以上のように隣接したソース信号線に互いに逆極性の信号を印加するのは以下の理由による。

[0033] (図2) に示すように、画素電極14とソ

ース信号線11a, 11bには寄生容量22a, 22bが発生する。(図2)に示すように、ソース信号線11aに+極性の信号が、ソース信号線11bに一極性の信号が印加されているとする。今、信号の極性が異なるだけで、ソース信号線11aと11bに印加される信号の振幅値がほぼ同一とし、また寄生容量22aと22bの容量がほぼ等しいとすると、画素電極14には寄生容量22a, 22bが打ち消しあい、電位の変動は発生しない。したがって、画素電極14とソース信号線を重ねたことにより発生した寄生容量が全く存在しないと見なしかっる。一方、高分子分散液晶表示装置では、BMを形成しないが、本発明の液晶表示装置では画素電極14とソ

【0034】以下、図面を参照しながら、第2の本発明の液晶表示装置について説明する。(図4)は第2の本発明の一実施例における液晶表示装置の一画素の平面図である。(図4)において、41a,41bはTFT形成位置である。なお、TFTを一画素に2つ形成した他は断面図等は(図3)と同様であるので省略する。(図 204)から明らかなように、第2の本発明の液晶表示装置は一画素に2個のTFTを形成している。その等価回路図を(図5)に示す。(図5)において、51a,51bはTFT、52a,52bはTFTのドレイン・ソース間に発生する寄生容量である。また、TFT51aと51bは異なるゲートおよびソース信号線に接続されている。駆動回路および駆動方法については第1の本発明の実施例で説明した液晶表示装置と同一であるので説明を省略する。

ース信号線を重ねて形成しているため、画素電極14の

周辺部の光ぬけは発生しない。

【0035】第2の本発明の液晶表示装置は(図5)か 30 らも明かなように、対角位置に2個のTFTを形成したため、一画素の左右で画素電極とソース信号線と重なる面積が等しい。したがって、寄生容量22aと22bは容量は完全に等しくなる。第1の本発明の液晶表示装置のTFT21にはドレイン・ソース間の寄生容量がある。したがって、第1の本発明の液晶表示装置では、ソース信号線11aと画素電極14との寄生容量と下T21のドレイン・ソース間の寄生容量と寄生容量22aを加えた容量であり、一方、ソース信号線11bと画素電極14との寄生容量は寄生容量22bのみである。ゆ 40 えに寄生容量のアンパランスが生じる。このことよりソース信号線に印加された電圧により画素電極14の電位は多少動く。

【0036】しかし、(図5)に示すように、第2の本発明の液晶表示装置では、ソース信号線11a,11bと画素電極14間の容量は等しくなる。したがって、第1の本発明の液晶表示装置で説明した駆動方法を用いれば、ソース信号線に印加された電圧により、画素電極14の電位は全く左右されなくなる。ゆえに、第1の本発明と比較して高コントラストの表示を行なえる。

10

【0037】以下、図面を参照しながら本発明の液晶投 写型テレビについて説明する。(図6)は本発明の液晶 投写型テレビの一実施例の構成図である。ただし、説明 に不要な構成要素は省略している。(図6)において6 1は集光光学系であり、内部に凹面鏡および光発生手段 として250Wのメタルハライドランプを有している。 また、凹面鏡は有視光のみを反射させるように構成され ている。さらに集光光学系61の出射端には紫外線カッ トフィルタが配置されている。62は赤外線を透過させ 有視光のみを反射させる赤外線カットミラーである。た だし、赤外線カットミラー62は集光光学系61の内部 に配置してもよいことは言うまでもない。また、63a はBDM、63bはGDM、63cはRDMである。な お、BDM63aからRDM63cの配置はこの順序に 限定するものではなく、また、最後のRDM63cは全 反射ミラーにおきかえてもよいことは言うまでもない。 64a, 64bおよび64cは第1または第2の本発明 の高分子分散液晶パネルである。

【0038】なお、前記液晶パネルは光のハレーション・反射を防止するため、少なくとも光入射面には反射防止膜を形成している。65a,65bおよび65cはレンズ、67a,67bおよび67cは投写レンズ、66a,66bおよび66cはしばりとしてのアパーチャである。なお、65,66および67でシュリーレン光学系を構成している。また、特に支障のないかぎり65,66および67の組合わせを投写レンズ系と呼ぶ。また、アパーチャはレンズ65のFNo.が大きいときには必要がない。

【0039】投写レンズ系の配置等は、以下のとおりである。まず、高分子分散液晶パネル64とレンズ65との距離した、レンズ65とアパーチャ66までの距離はほぼ等しくなるように配置される。また、レンズ65は集光角のが約6度以下になるものが選ばれる。また、アパーチャ66の開口径Dは前述の距離しが10cmとすると1cm程度に設定される。以上のような投写レンズ系は各液晶パネルを透過した平行光線を透過させ、各液晶パネルで散乱した光を透過させる役割を果たす。その結果、スクリーン上に高コントラストのフルカラー表示が実現できる。アパーチャの関口径Dを小さくすればコントラストは向上する。しかし、スクリーン上の画像輝度は低下する。

【0040】本発明の液晶パネルの液晶層の膜厚が、10~15μmの時、少なくともレンズの集光角θは8度以下にする必要があった。中でも6度前後が最適であり、その時、コントラストは画面中心部で200:1であり、リア方式で40インチスクリーンに投写した際、CRT投写型テレビと比較して、それ以上の画面輝度を得ることができた。なお、その時のアパーチャの開口径は10mm、距離しは100mm前後であった。より具50体的には(図6)に示す構成図は(図7)に示す斜視図

20

で示される。 (図7) において、71, 72はレンズ、 73はミラー、74a, 74bおよび74cは投写レン ズまたは投写レンズ系である。

【0041】以下、本発明の液晶投写型テレビの動作に ついて説明する。なお、R・G・B光のそれぞれの変調 系については、ほぼ同一動作であるのでB光の変調系に ついて例にあげ説明する。まず、集光光学系61から白 色光が照射され、この白色光のB光成分はBDM63a により反射される。このB光は高分子分散液晶パネル6 6) に示すように画素電極に印加された信号により入射 した光の散乱と透過を制御し、光を変調する。散乱した 光はアパーチャ66aで遮光され、逆に平行光または所 定角度内の光はアパーチャ66 aを通過する。変調され た光は投写レンズ67aによりスクリーン(図示せず) に拡大投映される。以上のようにして、スクリーンには 画像のB光成分が表示される。同様に高分子分散液晶パ ネル646はG光成分の光を変調し、また、高分子分散 液晶パネル64cはR光成分の光を変調して、スクリー ン上にはカラー画像が表示される。

【0042】以下、本発明の液晶投写型テレビの駆動回 路および駆動方法について説明する。(図19)は本発 明の液晶投写型テレビの一実施例における駆動回路の説 明図である。(図19)において、64cはR光を変調 する液晶パネル、64bはG光を変調する液晶パネル、 64aはB光を変調する液晶パネル、また、R1とR2お よびトランジスタQでペースに入力されたビデオ信号の 正極性と負極性のビデオ信号を作る位相分割回路を構成 しており、 (図17) における172が既当する。19 1a, 191bおよび191cはフィールドごとに極性 を反転させた交流ビデオ信号を液晶パネルに出力する出 力切り換え回路である。ビデオ信号は所定値に利得調整 されたのち、R・G・B光に対応する信号に分割され る。このビデオ信号をそれぞれビデオ信号(R)、・ビ デオ信号(G)・ビデオ信号(B)とする。

【0043】 ビデオ信号 (R) (G) (B) はそれぞれ 位相分割回路に入力され、この回路により正極性と負極 性の2つのビデオ信号が作られる。次に前記2つのビデ オ信号はそれぞれの出力切り換え回路191a, 191 b, 191cに入力され、フィールドごとに極性を反転 40 させたビデオ信号が出力される。このようにフィールド ごとに極性を反転させるのは、先にも述べたように液晶 に交流電圧が印加されるようにして液晶の劣化を防止す るためである。次にそれぞれの出力切り換え回路191 a. 191b, 191cからのビデオ信号は、(図1 7) に示すソースドライプIC175に入力される。ド ライプ制御回路177はソースドライブIC175とゲ ートドライブIC176との同期をとり、液晶パネルに 画像を表示させる。

【0044】次に人間の眼の視感度について説明する。

12

人間の眼は波長555nm付近が最高感度となってい る。光の3原色では緑が一番高く、つぎが赤で、青がも っとも鈍感である。この感度に比例した輝度信号を得る ためには、赤色を30%、緑色を60%、青色を10% 加えればよい。したがって、テレビ映像で白色を得るた めにはR:B:G=3:6:1の比率で加えればよい。 また、先にも述べたように液晶は交流駆動を行なう必要 がある。この交流駆動は液晶パネルの対向電極に印加す る電圧 (以後、コモン電圧と呼ぶ) に対して、正極性と 4aに入射する。高分子分散液晶パネル64aは(図110)負極性の信号が交互に印加されることにより行なわれ る。本実施例では液晶パネルに正極性の信号が印加し視 感度nの強さの光を変調している状態を+n、負極性の 信号が印加し視感度nの強さの光を変調している状態を ーnとあらわす。

> 【0045】例えばR:G:B=3:6:1の光が液晶 パネルに照射されており、RとB用の液晶パネルに正極 性の信号が印加され、G用の液晶パネルに負極性の信号 が印加されておれば+3・-6・+1とあらわすものと する。なお、R:G:B=3:6:1はNTSCのテレ ヒ映像の場合であって、液晶投写型テレビでは光源のラ ンプ、ダイクロイックミラーの特性などにより上記比率 は異なってくる。 (図19) では+3・-6・+1と示 されているとおり、R:G:B=3:6:1の光が照射 され、RとB用の液晶パネルには正極の信号がG用の液 晶パネルには負極性の信号が印加されているところを示 している。1フィールド後は-3・+6・-1と表現さ れる信号印加状態となる。

[0046] (図20) に各液晶パネルへの印加信号波 形を示す。(図20(a))はR光を変調する液晶表示 装置64cの信号波形、図20(b)はG光を変調する 液晶表示装置64bの信号波形、図20(c)はB光を 変調する液晶表示装置64aの信号波形である。(図2 O (a) (b) (c)) から明らかなように、G光変調 用の信号波形をR・B光変調用の信号波形と逆極性にし ている。通常、液晶表示装置には同一信号が印加されて いても偶数フィールドと奇数フィールドでわずかに画素 に保持される電圧に差が生じる。これは、TFTのオン 電流およびオフ電流が映像信号の極性により異なる、あ るいは配向膜などの正電界と負電界での保持特性の違い により生じる。この違いによりフリッカという現象があ らわれる。

【0047】しかし、本発明の液晶投写型テレビでは (図18) に示すように隣接したソース信号線間の信号 の極性をかえ、また(図20)に示すようにG光変調用 の信号をR・B光変調用の信号と逆極性にすることによ り、フリッカが視覚的に見えることを防止できる。な お、G光変調用の信号を他と逆極性にしたのは、光の強 度がR:G:B=3:6:1であり、信号の極性および 人間の視覚を考慮したとき(R+B): G=(3+ 1):6=4:6となり、ほば4:6でつりあうように

50

る.

するためである。

【0048】なお、本実施例の液晶表示装置においては 透過型液晶パネルのように表現したが、これに限定する ものではなく、反射型の構造を取ってもよいことは明ら かである。その際は画素電極は金属物質で形成すればよ い。また、画素電極とソース信号線のみを重ねて形成す る例で説明したが、これに限定するものではなく、ゲー ト信号線と画素電極をも重ねて形成するようにしてもよ

13

【0049】また、(図6)において投写レンズ系をシ 10 ュリーレン光学系として説明したがこれに限定するもの ではなく、たとえば(図8)に示すように平行光を遮光 体81で遮光し、散乱光をスクリーンに投映する中心遮 へい型の光学系を用いてもよい。また、本発明の液晶表 示装置の構成はTFTに限定するものではなく、ダイオ ードなどの2端子素子をスイッチング素子として用いる 液晶表示装置でも有効であることは明らかである。

【0050】また、(図3)において光はアレイ基板側 から入射させるとしたが、対向基板から入射させても同 様の効果が得られることは明らかである。したがって、 本発明の液晶表示装置および液晶投写型テレビは光の入 射方向に左右されるものではない。また、基板32はガ ラス基板としたが、これに限定するものではなく、たと えばシリコンなどの半導体基板であってもよいことは明 らかである。

【0051】また、本発明の液晶投写型テレビの実施例 においては、リアタイプ液晶投写型TVのように表現し たが、これに限定するものではなく反射型スクリーンに 画像を投映するフロントタイプ液晶投写型TVでもよい ことは言うまでもない。また、ダイクロイックミラーに 30 図である。 より色分離を行なうとしたがこれに限定するものではな く、たとえば吸収型色フィルタを用いて、色分離を行な ってもよい。

【0052】また、本発明の液晶投写型テレビにおいて は、R・GおよびB光の変調系において投写レンズ系を それぞれ1つずつ設けているが、これに限定するもので はなく、たとえばミラーなどを用いて液晶パネルにより 変調された表示画像を1つにまとめてから1つの投写レ ンズ系に入射させてもよいことは言うまでもない。

[0053]

【発明の効果】以上のように、本発明の液晶表示装置は 画素電極とソース信号線を重ねて形成し、また駆動方法 を考慮することにより、ソース信号線などに印加されて いる映像信号により、画素周辺部に発生する光ぬけを大 幅に低減できる。したがって、表示コントラストおよび 画像品位を大幅に向上できる。液晶投写型テレビは特に コントラストの高さが画像品位の向上に与える影響が顕 **著である。したがって、本発明の液晶表示装置を液晶投** 写型テレビに用いることにより特にその効果は有効とな

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の本発明の一実施例における液晶表示装置 の一画素の平面図である。

【図2】図1の等価回路図である。

【図3】図1のA-A 線での断面図である。

【図4】第2の本発明の一実施例における液晶表示装置 の一画素の平面図である。

【図5】図4の等価回路図である。

【図6】本発明の液晶投写型テレビの一実施例の構成図

【図7】本発明の液晶投写型テレビの一実施例の斜視図 である。

【図8】本発明の液晶投写型テレビに適用しうる中心遮 光型投写レンズ系の説明図である。

【図9】従来の液晶パネルの平面図である。

【図10】従来の液晶パネルの等価回路図である。

【図11】従来の液晶パネルの一画素部の平面図であ

【図12】図11のB-B 練での断面図である。

【図13】図11の等価回路図である。

【図14】TN液晶パネルの動作の説明図である。

【図15】従来の液晶投写型テレビの構成図である。

【図16】高分子分散液晶表示装置の説明図である。

【図17】本発明の液晶表示装置の駆動回路の説明図で

【図18】本発明の液晶表示装置の駆動方法の説明図で

【図19】本発明の液晶投写型テレビの駆動回路の説明

【図20】本発明の液晶投写型テレビの駆動方法の説明 図である。

【符号の説明】

11 ソース信号線

12 ゲート信号線

13 TFT形成部

14.162 画素電極

21, 51 TFT

22,52 寄生容量

31、166 対向基板

32,161 アレイ基板

33 絶縁膜

34 高分子分散液晶層


35.163 対向電極41 TFT形成位置61 集 光光学系62 紫外線カットミラー63 ダイクロイッ クミラー64 高分子分散液晶パネル65,71,7 2,81 レンズ66 アパーチャ67 投写レンズ7 3 ミラー74 投写レンズ系82 遮光体83 投写 レンズ164 水滴状液晶165 ポリマー

[図1]

[図2]


21 --- T F T 2km2fb --- 青生容量 [図3]

31 --- 対向 基 框 32 --- アレイ 基 年 33 --- 約 編 曲 34 --- 高分子分散液晶质 35 --- 対 向 電 数




【図4】

44.46 … 丁F丁形成牧業




【図5】

5h.51b --- T F T





[図8]

87 --- レッズ 82 --- 進 光 併 82 --- 日 早 レ ソ ズ



22a 22a 52b 52b 52b 52b 16a 16a







【図6】

6) … 泉北 北学 系
62 … 和外律カットミラー
6345666666565 — ダイクロイックミラー
684666666666 — レ ソ ズ
6846666666 — ア パー チャ
68466666 — 田 罗 レ ン ズ

[図7]

74.72 --- レッズ 78 --- ミョー 74.744 14: --- 投事レッズ系







[図10]

【図9】


91--ゲートドライブIC 92--ソースドライプIC 93--アレイ基礎 94--対南基板 95--機光フォルム 96--対止樹頭






[図11]

||11a.||11b-リース信号級 ||2a.||2b-ゲート信号級 ||13---南条 電 福 ||14---下下形成位置




【図12】

IZI--対向基根 IZZ--アレイ基板 IZB--ブラックマトリックス IZ4--TN 収晶層 IZS--対向電極




[図14]


14.142-- 機光フィルム 143-- 増生方向 144-- 透明電機 144-- 液晶分子 146-- に名う派 147-- スイッチ (A) オフ状態 146-147



【図15】

m-集元光学系 f2---赤介線カットミラー i53a_i53b_i55c--ダイクロイックミラー i84a_i84b_i54b--- 備元 坂 i55a_i85b_i55c--TN家最表示装置 i57a_i85b_i55c--TN家最表示装置 i57a_i87b_i57c--投写レンズ






技術表示箇所

[図19]

191a.191b.191c—出刀切り接久回路



フロントページの続き

[公報種別] 特許法第17条の2の規定による補正の掲載 [部門区分] 第6部門第2区分 【発行日】平成9年(1997)6月6日

[公開番号]特開平4-237092

[公開日] 平成4年(1992) 8月25日

【年通号数】公開特許公報4-2371

【出願番号】特願平3-5031

【国際特許分類第6版】

G09G 3/36 G02F 1/133 550 1/1343 1/136 500 G03B 33/12 G09F 9/35 5/74 HO4N [FI] G09G 3/36 9471-5H G02F 1/133 550 7809-2K 1/1343 7809-2K 1/136 500 7809-2K G03B 33/12 7709-2H 7426-5H G09F 9/35 HO4N 5/74 K 9186-5C

【手続補正書】

【提出日】平成8年9月20日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】 液晶表示装置およびそれを用いた投写 型表示装置

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マトリックス状に配置された光透過性を 有する画素電極と前記画素電極に信号を印加する信号線 とが形成された第1の電極基板と、

対向電極が形成された第2の基板と、

前記第1の電極基板と第2の電極基板間に狭持された液 晶層とを具備し、

任意の前記画素電極の右辺に第1の信号線、前記画素電極の左辺に第2の前記信号線が配置され、

前記第1の基板の法線方向からみたとき、前記画素電極 の右辺と前記第1の信号線、前記画素電極の左辺と前記 第2の信号線のうち少なくとも一方が前記絶縁手段を介して重なる位置に配置されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 マトリックス状に配置された光透過性を 有する画素電極と前記画素電極に信号を印加する信号線 とが形成された第1の電極基板と、

対向電極が形成された第2の基板と、

前記第1の電極基板と第2の電極基板間に狭持された液 晶層とを具備し、

任意の前記画素電極の右辺に第1の信号線、前記画素電極の左辺に第2の前記信号線が配置され、

前記画素電極の右辺と前記第1の信号線および前記画素 電極の左辺と前記第2の信号線とが絶縁手段を介して重 ねられ、

前記画素電極の右辺と前記第1の信号線および前記画素 電極の左辺と前記第2の信号線とが容量結合していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】 マトリックス状に配置された光透過性を有する画素電極と前記画素電極に信号を印加するソース信号線とが形成された第1の電極基板と、

対向電極が形成された第2の基板と、

前記第1の電極基板と第2の電極基板間に狭持された液 晶層と、

前記ソース信号線に映像信号を印加する信号印加手段と

を具備し、

任意の前記画素電極の右辺に第1のソース信号線、前記画素電極の左辺に第2の前記ソース信号線が配置され、前記画素電極の右辺と前記第1の信号線および前記画素電極の左辺と前記第2の信号線とが絶縁手段を介して重ねられ、

前記信号印加手段は、前記第1のソース信号線と前記第 2のソース信号線とに逆極性の映像信号を印加すること を特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】 マトリックス状に配置された光透過性を有する画素電極と、前記画素電極ととに接続された第1のトランジスタと第2のトランジスタと、前記トランジスタに信号を印加するゲート信号線およびソース信号線とが形成された第1の電極基板と、

対向電極が形成された第2の基板と、

前記第1の電極基板と第2の電極基板間に狭持された液 晶層とを具備し、

任意の前記画素電極の右辺に第1のソース信号線が絶縁 手段を介して配置され、

前記画素電極の<u>左辺</u>に第2の前記ソース信号線が絶縁手段を介して配置され、

任意の前記画素電極の上辺に第1のゲート信号線が配置 され、

前記画素電極の下辺に第2の前記ゲート信号線が配置さ れ

前記第1のトランシスタのゲート端子が前記第1のゲート信号線に接続され、

前記第1のトランジスタのソース端子が前記第1のソース信号線または前記第2のソース信号線に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート端子が前記第2のゲート信号線に接続され、

前記第2のトランジスタのソース端子が前記第1のトランジスタが接続されていない前記第2のソース信号線を たは第1のソース信号線に接続されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項5】 マトリックス状に配置された光透過性を有する画素電極と、前記画素電極ととに接続された第1 のトランジスタと第2のトランジスタと、前記トランジスタに信号を印加するゲート信号線およびソース信号線とが形成された第1の電極基板と、

対向電極が形成された第2の基板と、

前記第1の電極基板と第2の電極基板間に狭持された液 晶層とを具備し、

前記ソース信号線に映像信号を印加する信号印加手段と を具備し、

任意の前記画素電極の右辺に第1のソース信号線が絶縁 手段を介して配置され、

前記画素電極の左辺に第2の前記ソース信号線が絶縁手 段を介して配置され、

任意の前記画素電極の上辺に第1のゲート信号線が配置

され、

前記画素電極の下辺に第2の前記ゲート信号線が配置され

前記第1のトランジスタのゲート端子が前記第1のゲート信号線に接続され、

前記第1のトランジスタのソース端子が前記第1のソース信号線または前記第2のソース信号線に接続され、前記第2のトランジスタのゲート端子が前記第2のゲート信号線に接続され、

前記第2のトランジスタのソース端子が前記第1のトランジスタが接続されていない前記第2のソース信号線を たは第1のソース信号線に接続され、

前記信号印加手段は、前記第1のソース信号線と前記第 2のソース信号線とに逆極性の映像信号を印加すること を特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】 液晶層は高分子分散液晶層であり、 前記液晶層の膜厚は10μm以上15μm以下であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載 の液晶表示装置。

【請求項7】 液晶層は高分子分散液晶層であり、 前記液晶層は樹脂材料と液晶材料からなり、

前記樹脂材料は紫外線により重合硬化するアクリルモノマーとアクリルオリゴマーのうち少なくとも一方を含有する紫外線硬化樹脂を硬化させることにより形成される ことを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の液 品表示装置。

【請求項8】 <u>請求項1から7のいずれかに記載の液晶</u> 表示装置と、

光発生手段と、

前記光発生手段が放射する光を前記液晶表示装置に導く 光学伝達手段と、

前記液晶表示装置で変調された光を投影する投写手段と を具備することを特徴とする投写型表示装置。

【請求項9】 光変調層として高分子分散液晶層を有する液晶表示装置と、

光発生手段と、_

前記光発生手段が放射する光を前記液晶表示装置に導く光学伝達手段と、

前記液晶表示装置で変調された光を投影する投写手段とを具備し

前記投写手段の集光角 θ が6度以下であることを特徴とする投写型表示装置。

【請求項10】 <u>請求項1から請求項7のいずれかに記</u> 載の液晶表示装置と、

光発生手段と、

前記光発生手段が放射する光を前記液晶表示装置に導く 光学伝達手段と、

前記液晶表示装置で変調された光を投影する投写手段と を具備し、

前記投写手段の集光角θが6度以下であることを特徴と

する投写型表示装置。

【請求項11】 光発生手段と、

前記光発生手段から放射された光を赤色光、緑色光および青色光の光路に分割する光分割手段と、

前記赤色光を変調する第1の高分子分散液晶表示装置 と、

前記緑色光を変調する第2の高分子分散液晶表示装置 と

前記青色光を変調する第3の高分子分散液晶表示装置と

前記3つの液晶表示装置で変調された光を投影する投写 手段とを具備し、

前記3つの液晶表示装置のいずれかに印加される映像信号の位相が、他の液晶表示装置に印加する映像信号の位相とが逆極性であることを特徴とする投写型表示装置。 【請求項12】 光発生手段と、

前記光発生手段から放射された光を赤色光、緑色光および青色光の光路に分割する光分割手段と、

前記赤色光を変調する第1の請求項1から請求項7のい ずれかに記載の高分子分散液晶表示装置と、 前記赤色光を変調する第2の請求項1から請求項7のい ずれかに記載の髙分子分散液晶表示装置と、

前記赤色光を変調する第3の請求項1から請求項7のいずれかに記載の高分子分散液晶表示装置と、

前記3つの液晶表示装置で変調された光を投影する投写 手段とを具備し、

前記3つの液晶表示装置のいずれかに印加される映像信号の位相が、他の液晶表示装置に印加する映像信号の位相とが逆極性であることを特徴とする投写型表示装置。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は主として小型の液晶パネルに表示された画像をスクリーン上に拡大投影する<u>投写型表示装置</u>(以後、液晶投写型テレビと呼ぶ。) および前記液晶投写型テレビに用いる液晶表示装置に関するものである。

THIS PAGE BLANK (USPTO)